

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS

**STOPPER L'HUMIDITÉ DANS LES SALLES DE BAINS, DOUCHES,
RANGEMENTS EN DURCISSANT LES PLÂTRES FRAGILISÉS**



DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS est une solution prête à l'emploi, incolore à base d'hydrofugeants actifs réagissant au contact de l'humidité et d'agents fongicides puissants.

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS peut être utilisé à titre préventif comme à titre curatif.

Une fois appliqué, TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS pénètre profondément à l'intérieur du support en formant un film invisible.



web

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS stoppe l'humidité en profondeur dans le matériau et évite les cloques des peintures et le décolllement des tapisseries.

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS assainit et durcit les plâtres fragilisés par l'humidité. Ce produit est garanti microporeux et laisse respirer le support.

Applicable même sur support humide, TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS imperméabilise et empêche le développement des moisissures, la résurgence des sels et du salpêtre.

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS fixe le support avant la mise en peinture ou la pose de papiers peints.

DOMAINES D'APPLICATION

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS apporte une solution au problème des plâtres moisiss et humides en intérieur.

Il peut également être appliqué sur enduit de ciment avec d'excellents résultats.

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS permet d'assécher et d'assainir les murs intérieurs, les salles de bain, les douches, les rangements, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Hydrofugeants actifs
Aspect :	Liquide
Couleur :	Incolore
Temps de séchage :	6 heures environ (à 20°C et 50 % d'humidité relative)
Recouvrable :	Après 24 heures
Températures limites d'application :	+ 5°C à + 40°C
Limite de température de service :	- 5°C à + 80°C
Solubilité et nettoyage des outils :	White Spirit

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Nettoyer le support à traiter. Enlever les vieux papiers peints, la peinture écaillée. Supprimer, par brossage, toutes les traces de moisissures, salpêtre, etc... Appliquer sur des supports le plus sec possible.

2 - Mise en œuvre

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS est un produit prêt à l'emploi.

3 - Application

Appliquer TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS en une ou deux couches et de bas en haut, au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur jusqu'à saturation du matériau. Déborder largement le traitement autour des parties infectées pour éviter toute réapparition sur des parties voisines.



web

Dans le cas ou TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS doit être recouvert, appliquer seulement une couche de TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS diluée à 20% de White Spirit.

4 - Consommation

De 250 à 300 grammes par m² soit de 3 à 4 m² par litre selon la porosité du support.

5 - Finition

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES PLÂTRES HUMIDES ET MOISIS est recouvrable après 24 heures par peintures, enduits ou papiers peints.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Préparation nocive et inflammable. Tenir à l'écart de toute source de chaleur ou d'ignition. Ne pas respirer les vapeurs avant et pendant l'application.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : produit inflammable n° ONU 1993, Classe 3 - Emb III - Classe 3.31°C.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de toutes sources de chaleur.

CONDITIONNEMENTS

Pot : 0,75 litres

Bidon : 2,5 et 5 litres livré avec une pompe

Tonnelet : 20 litres

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2008.



web