

ADJUVANT COLLE CARRELAGE ÉTANCHE ET SOUPLE

**ADJUVANT POUR LA RÉALISATION DE MORTIER-COLLE
SOUPLE POUR L'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE ET LE
COLLAGE DES CARRELAGES**



DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

ADJUVANT COLLE CARRELAGE ÉTANCHE ET SOUPLE est un liant à mélanger au ciment, spécialement formulé pour réaliser la pose de carrelages ainsi que l'étanchéité sous carrelage.



web

DOMAINES D'APPLICATION

ADJUVANT COLLE CARRELAGE ÉTANCHE ET SOUPLE, de par ses performances de collage, permet d'effectuer la pose sur tous les supports courants du bâtiment en intérieur comme en extérieur, de tous les types de carrelage (céramique, grès cérame, pâte de verre), matériaux isolants, etc...

Supports admissibles :

- Béton, mortier et enduit
- Plâtre, carreaux de plâtre et plaque de plâtre
- Ancien revêtement adhérent (revêtement plastique, peinture, etc...)
- Panneaux de bois (type CTBX)

ADJUVANT COLLE CARRELAGE ÉTANCHE ET SOUPLE, grâce à sa souplesse et à son étanchéité, est particulièrement recommandé pour les travaux suivants :

- Piscines et bassins
- Salles de bain, salle d'eaux
- Plancher avec chauffage par le sol
- Balcons, terrasses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Résine synthétique et adjuvants
Aspect :	Liquide
Couleur :	Blanc
Densité :	1,02
pH :	Neutre
Extrait sec :	60 ± 1 %
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 30°C
Limite de température de service :	- 35°C à + 80°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Frais à l'eau
Miscibilité :	Eau

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Les défauts de « planéité » devront être repris.

2 - Mise en œuvre

ADJUVANT COLLE CARRELAGE ÉTANCHE ET SOUPLE est un produit fluide et blanchâtre à additionner au ciment (type CPJ 45 ou CPJ 32,5) ou ENDUIT D'ÉTANCHEITE PISCINES, BASSINS, RESERVOIRS, FONDATIONS, MURS, CAVES dans la proportion de 1 pour 1 en poids.

Le mélange des deux composants se fait par gâchage (mécanique de préférence) du ciment avec l'ADJUVANT COLLE CARRELAGE ÉTANCHE ET SOUPLE jusqu'à l'obtention d'une pâte crémeuse et parfaitement homogène. Laisser reposer le mélange ainsi préparé quelques minutes avant utilisation.

3 - Application

ADJUVANT COLLE CARRELAGE ÉTANCHE ET SOUPLE s'applique de façon classique à l'aide d'une spatule crantée.

4 - Consommation

Variable selon la nature du support et des éléments à coller.



web

5 - Finition

Aucune contre-indication à notre connaissance.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Bien mélanger avant emploi. Ne préparer que la quantité applicable en 1 heure. Ne travailler que par température comprise entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en extérieur par temps de pluie ou pluie menaçante ni sur support gelé ou risquant de geler. Dans le cas de piscine ou de bassin, attendre 8 jours avant la mise en eau. Sur support poreux ou par forte chaleur, il est conseillé d'humidifier le support. Pour les carreaux présentant une surface de collage à relief important ou pour carreaux de grande dimension, on procédera à un double encollage. Le jointoiement pourra se faire 24 heures à 48 heures minimum après le collage (selon les conditions de séchage, température et hygrométrie).

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 1 kg, 2 kg et 5 kg

Jerrican : 10 kg, 20 kg et 30 kg

Fût : 220 kg

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2003.



web