

DÉCO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR BÉTON A BASE DE RÉSINES
POLYMÈRES INSAPONIFIABLES EN SOLUTION
SOLVANTÉE ET PRÊTE À L'EMPLOI



DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT est un primaire d'adhérence à haute teneur en copolymère élastique en phase solvantée de mise en œuvre facile et qui donne après séchage un film satiné incolore.

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT est particulièrement efficace comme primaire d'accrochage dans le traitement des microfissures.

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT ne craquelle pas, résiste aux rayons UV, est imperméable à l'eau et ne perd pas ses propriétés d'étanchéité et d'élasticité même en cas de variations climatiques importantes.

DECO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT dispose d'une très forte capacité d'adhérence sur les supports bétons et les supports en bois peu poreux.



web

Prêt à l'emploi, DECO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT s'applique à froid et forme un film continu élastique sans faille.

DOMAINES D'APPLICATION

Primaire d'accrochage pour l'impression après brossage des bétons et des panneaux de bois peu poreux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Résine copolymère solvantée
<i>Aspect :</i>	Incolore
<i>Consistance :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Gris clair (sec)
<i>Extrait sec :</i>	40 ± 1 %
<i>Densité :</i>	1,10
<i>Point éclair :</i>	Supérieur à 50 °C
<i>Pouvoir couvrant :</i>	Très important
<i>Temps de séchage :</i>	Hors poussière : 30 minutes à 1 heure Recouvrable : 12 heures
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 55°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 30°C à + 90°C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Solvants pétroliers
<i>Perméabilité à la vapeur d'eau :</i>	Nulle
<i>Miscibilité :</i>	Solvants pétroliers
<i>Fluage :</i>	Nul
<i>Adhérence :</i>	Sur de nombreux supports propres
<i>Elasticité :</i>	Supérieur à 300 %
<i>Résistance :</i>	Insensible aux variations de températures et aux agents atmosphériques

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. « Déflacher » le support si nécessaire. Les PVC et polyesters seront légèrement poncés afin de créer une rugosité favorisant une meilleure adhérence.

2 - Mise en œuvre

Prêt à l'emploi, nous conseillons de remuer avant utilisation.

Sur support absorbant, par temps chaud, peut être dilué éventuellement avec 2 à 5 % de White Spirit.

Outils : brosse, rouleau ou pistolet à peindre.

3 - Application

En une couche pure d'environ 0,2 kg par m².

4 - Consommation

4 à 5 m² au litre suivant la porosité du support et après dilution.



web

5 - Finition

Utiliser DECO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT comme primaire d'accrochage de notre PEINTURE RÉSINE POUR BITUME ENROBÉ pour des surfaces en béton ou ciment.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Remuer avant emploi. Incompatible avec les revêtements asphaltiques et bitumineux. Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard ou de pluie menaçante ni sur support humide ou surchauffé. Les PVC et polyesters seront légèrement poncés afin de créer une rugosité favorisant une meilleure adhérence. DECO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT contient des solvants pétroliers et est particulièrement inflammable avant l'application. Toujours le manipuler dans des zones bien ventilées. Eviter de fumer, manger et boire au moment de l'application. Après son application et évaporation des solvants, DECO BITUME COULEUR FIXATEUR CIMENT n'est pas dangereux et ne risque pas de propager la flamme.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : produit inflammable. N° ONU : 1993, classe 3, groupe d'emballage III, classe F1.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Eviter l'exposition aux très fortes températures.

CONDITIONNEMENTS

Pot : 5 litres.

Tonnelet : 25 litres.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2011.



web