COLLER PLINTHES, LAMBRIS, CÂBLES, ROSACES, DALLES…
SUR BOIS, PVC, BETON, ACIER, BRIQUE, PLATRE, CARRELAGE ET ALU
AVEC

COLLE FIXATION A PRISE INSTANTANEE

Mastic colle monocomposant de fixation, sans odeur et sans solvant



DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

COLLE FIXATION A PRISE INSTANTANEE est un mastic colle de fixation, monocomposant, à base de résine synthétique, sans solvant et sans odeur.

COLLE FIXATION A PRISE INSTANTANEE est repositionnable et permet la réalisation d'un assemblage simple et direct sans besoin de maintien provisoire dans la plupart de ses applications.

COLLE FIXATION A PRISE INSTANTANEE comble les jeux entre deux supports jusqu'à 20 mm et possède une très forte résistance à l'arrachement (60 Kg au Cm²), à la chaleur et à l'humidité.

COLLE FIXATION A PRISE INSTANTANEE se nettoie à l'eau et peut se peindre après son application.

DOMAINES D'APPLICATION

COLLE FIXATION A PRISE INSTANTANEE permet de remplacer clous, agrafes, vis… Et peut être utilisé pour les fixations par collage à froid en intérieur comme en extérieur des éléments suivants :

- Le béton, le plâtre, la brique, le carrelage, le bois, l'acier, l'aluminium, le PVC, le liège…
- Convient parfaitement pour les matériaux sensibles aux solvants comme le polystyrène.
- Collage de plinthes, baguettes, lambris, tasseaux, prises, boitiers, câbles, panneaux isolants, panneaux légers…
- Collage de moulures, rosaces, frisettes, dalles… PSE ou autres supports sensibles aux solvants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Résine synthétique sans solvant
Consistance :	Pâteux
Couleur :	Blanche
Densité :	1,57 g/cm cube
Temps ouvert:	12 – 20 min à 20°C
Temps de prise :	24 heures suivant les conditions d'application
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 35°C
Limite de température de service :	- 20°C à + 80°C
Résistance finale :	60 Kg/cm²
Résistance au vieillissement :	Excellente

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés et selon les recommandations des fournisseurs de ces supports. Les supports doivent être propres, secs, dégraissés, dépoussiérés et adhérents.
Il appartient aux utilisateurs de vérifier la compatibilité du produit avec le support en termes d'adhérence, de compatibilité chimique, de risque de tache, ainsi que sur la plage de température d'utilisation du produit.

2 - Mise en œuvre

COLLE FIXATION A PRISE INSTANTANEE s'applique au pistolet manuel ou pneumatique. Couper complètement l'opercule. Visser l'embout sur la cartouche. Couper le cône selon la largeur du joint à obtenir. Monter la cartouche sur le pistolet. Presser la détente du pistolet de manière régulière en le guidant manuellement.

3 - Applications

L'application s'effectue par plots ou cordons sur l'un des plans de collage.

Réalisation du joint :

- Collage direct : faire un cordon d'environ 6 mm en zig zag, assembler les supports en pressant fortement pendant quelques secondes, le maintien est direct et sans fluage. Lisser le surplus de colle à l'aide d'une spatule ou d'une éponge humide. Le nettoyage s'effectue à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.

- Double encollage : faire un cordon, mettre en contact les deux surfaces pour effectuer un bon mouillage, séparer immédiatement les supports et attendre de 3 jusqu'à 5 minutes suivant les supports. Assembler définitivement les deux supports en pressant fortement.

Dans le cas d'éléments de grande longueur, de poids élevé, surfaces difficilement absorbantes, ne pas hésiter à étayer. Les matériaux lourds excédant 10 kg/m² doivent être supportés pendant 8 à 24 heures.

Ne pas solliciter l'assemblage avant 48 heures.
Apres séchage, les débordements peuvent s'enlever par actions mécaniques ou se peindre.
Frais, le mastic peut être nettoyé :
Surface non poreuse : à l'eau.
Surface poreuse : attendre le séchage et nettoyer par des moyens mécaniques.

4 - Consommation
Pour un cordon d'un diamètre de 5 mm : 1 cartouche = 15m.
Collage en plein : de 300gr à 1Kg au m².

5 - Finition
Faire des essais pour les différents types de peinture.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Ne pas utiliser sur des surfaces humides. Ne pas utiliser en collage de miroirs. Ce produit n'est pas conçu pour des applications vitrages. Ne pas utiliser sur des supports bitumineux, à base de caoutchouc naturel, de chloroprène ou d'EPDM, ou de matériaux pouvant se présenter des risques de migrations d'huiles, de plastifiants et solvants. Ne pas utiliser en espace totalement confiné car le mastic a besoin de l'humidité atmosphérique pour polymériser. Ne pas soumettre le produit à l'abrasion ou à des contraintes physiques. Ne pas utiliser par temps de pluie ou menaçant, le produit reste sensible à l'eau. Comme tout produit chimique, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et des lunettes de protection. Tenir hors de portée des enfants.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non réglementé.
Stockage et conservation : 18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité à une température entre 5°C et 25°C.

TEINTE

Blanc.

CONDITIONNEMENT

Cartouche : 300 cc.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2013.