

**SUPPRIMER LES TRACES DE CIMENTS ET LES PROJECTIONS DE BETON
AVEC**

DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS

Nettoyant, Décapant des bétons, des ciments et des mortiers



DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS est utilisé pour le décapage superficiel des matériaux à base de ciment, le nettoyage du matériel de chantier, l'élimination des salissures de ciment, la suppression des laitances superficielles.

DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS détériore le ciment ancien, empêche la réaction d'hydratation des ciments, n'attaque pas le métal et supprime l'adhérence des matériaux à base de ciment.

DOMAINES D'APPLICATION

DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS traite les projections de béton, coulis de laitance, tâches de plâtre et les tâches de rouille sur :



web

- Le matériel de chantier
- Les outils
- Les toupies
- Les bandes, etc...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Mélange d'acides
<i>Consistance :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Jaune
<i>Densité :</i>	Environ 1,17
<i>pH</i>	0,6
<i>Point éclair :</i>	Néant (produit ininflammable)
<i>Temps de séchage :</i>	Environ 1 heure (le séchage doit être fait à l'air et à l'abri de la pluie sans rinçage)
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 35°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 12°C à + 40°C

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées et dépoussiérées.

2 - Mise en oeuvre

DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS est un produit prêt à l'emploi.

DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS s'applique au pinceau : laisser agir une dizaine de minutes afin qu'il fasse son action. Rincer ensuite abondamment les zones traitées.

Il est possible de diluer DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS avec de l'eau, pour réduire son effet.

3 - Application

L'effet de DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS est plus rapide avec des ciments laitiers et plus lent avec des ciments Portland.

Nettoyage du matériel de chantier :

Laisser tremper le temps nécessaire à l'attaque, agiter les pièces de temps en temps puis frotter et rincer.

4 - Consommation

250 à 400 g/m², selon l'utilisation.

5 - Finition

DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS n'empêche pas les éléments traités d'être peints, ceux-ci doivent néanmoins attendre 48 heures avant mise en peinture.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS ne convient pas au zinc, à l'aluminium, à l'étain et aux métaux cuivreux. DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS étant un produit acide, il est conseillé de porter des gants, des lunettes et d'avoir une bonne ventilation du lieu de travail. Employer des bacs en bois ou en plastique pour une utilisation par trempage. Les éléments traités avec DECAPANT SUPERFICIEL DES CIMENTS, pourront être utilisés immédiatement après séchage.



web

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : produit corrosif.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé dans un endroit sec.

TEINTE

Jaune.

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 5,85 kg.

Jerrican : 11,66 kg, 29,16 kg et 35 kg.

Fût : 257 kg.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2013.

