PROTEGER LES FACADES, CONSTRUCTIONS EN BETON ET CREPIS HYDRAULIQUES AVEC

IMPERMÉABILISANT INVISIBLE DE SURFACE

Hydrofuge de surface en phase aqueuse, incolore et prêt à l'emploi pour l'imperméabilisation des supports

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

IMPERMÉABILISANT INVISIBLE DE SURFACE supprime la porosité des façades en béton, brique, crépi hydraulique, pierre, par une imprégnation hydrophobe totalement invisible. La surface ainsi traitée repousse l'eau tout en continuant à respirer (maintien des échanges gazeux).

DOMAINES D'APPLICATION

IMPERMÉABILISANT INVISIBLE DE SURFACE est particulièrement efficace pour la protection des façades, des constructions en béton et des crépis hydrauliques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Alkyl siliconate
Aspect :	Liquide
Couleur :	Incolore
Densité :	1
pH :	12
Point éclair :	Non concerné (produit en phase aqueuse)
Temps de séchage :	Entre 24 et 48 heures
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 40°C
Limite de température de service :	- 25°C à + 80°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Eau

PROCES VERBAUX – REFERENCES

Procès verbal d'essais n°2352-6-927-3 (CEBTP) : *mouillabilité et absorption d'eau en phase vapeur*.

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports
Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées, exemptes de lichens, mousses et adhérentes.

2 - Mise en œuvre
IMPERMÉABILISANT INVISIBLE DE SURFACE s'applique en couche pure avec un pulvérisateur sur tous les supports non fissurés de haut en bas en évitant les coulures.
Tous les supports à base de liant hydraulique (mortier, béton…) doivent, avant application, avoir 28 jours minimum afin de présenter une carbonatation superficielle suffisante.
Sur les matériaux argileux (briques…) pouvant contenir des sels dissouts et plus généralement sur les supports foncés, un essai préalable sur 72 heures est recommandé pour éviter une éventuelle apparition d'efflorescences.
Protéger les vitres et les menuiseries.
IMPERMÉABILISANT INVISIBLE DE SURFACE peut s'appliquer sur support humide. Eviter les excès et surcharges d'application (risque de carbonatation).

3 - Application
Le revêtement est insensible à la pluie au bout de 3 à 6 heures et atteint toutes ses qualités hydrofuges après un temps de séchage de 24 à 48 heures.

4 - Consommation
Environ 0,2 litre par m², soit 5 m² pour un litre selon la porosité du support.

5 - Finition
Pour une éventuelle « *recouvrabilité* », il est conseillé d'effectuer un test préalable. Toutefois, après essais, il n'a pas été constaté de problème d'adhérence du feuil de peinture (dispersion styrène-acrylique ou phase solvantée de type pliolite) et des enduits (organiques ou hydrauliques).

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

L'application d'IMPERMÉABILISANT INVISIBLE DE SURFACE peut entraîner l'apparition de tâches blanches sur des surfaces de couleur foncée et peu absorbantes. Dans ce cas ne jamais appliquer une seconde couche. Ne pas appliquer par fortes températures ou sur un support surchauffé. Bien refermer les emballages après utilisation (IMPERMÉABILISANT INVISIBLE DE SURFACE se trouble sous l'action du gaz carbonique). Protéger le plomb, le zinc, l'étain, l'aluminium et le verre qui peuvent être attaqués. D'éventuelles éclaboussures doivent être lavées

aussitôt et abondamment à l'eau. Produit alcalin. Protéger les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur.

TEINTE

Incolore.

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 1 litre, 2 litres, et 5 litres.
Jerrican : 20 litres et 30 litres.
Fût : 220 litres.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2013.

web

MATERIAUX-PRODUITS.COM
111 Av. du **Douard** - Z.I. Les Paluds
13400 AUBAGNE – FRANCE

MATPRO®
MATERIAUX-PRODUITS.COM

Tél : +33 (0) 4 42 01 09 09
Mail : contact@materiaux-produits.com
Site : www.materiaux-produits.com