

NOIR PATEUX FONDATION FIBRE

ÉMULSION DE BITUME RENFORCÉE DE FIBRES POUR L'ÉTANCHÉITÉ,
LA PROTECTION DES FONDATIONS, LE COLLAGE ET L'ISOLATION




AVANTAGES PRODUIT

- Pâte thixotrope sans solvant
- Très polyvalent dans ses applications
- Plasticité et étanchéité permanente
- Protège contre la corrosion
- Résiste à l'eau, à l'alcool et à la plupart des acides et des bases dilués
- Bonne tenue au vieillissement climatique et aux atmosphères corrosives
- Peut être peint après un essai préalable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Conforme **CE** EN 15 814
- Fabriqué en France
- Sans Solvant, Non Toxique



* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



web

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

NOIR PATEUX FONDATION FIBRE est un enduit à base d'émulsion de bitume à structure alvéolaire renforcée de fibres naturelles.

NOIR PATEUX FONDATION FIBRE est utilisé en isolation phonique et thermique.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation et protection

NOIR PATEUX FONDATION FIBRE est utilisé comme revêtement des calorifuges en protection contre la corrosion, les intempéries, l'eau sous forme liquide et vapeur.

Collage

NOIR PATEUX FONDATION FIBRE sert en collage provisoire avant fixation mécanique des isolants thermiques (laine de verre, laine de roche, polystyrène expansé, liège, etc.) sur supports béton et métal.

NOIR PATEUX FONDATION FIBRE peut être appliqué en épaisseur (6 à 8 mm) comme enduit de ragréage à condition de respecter les conseils généraux d'emploi et notamment : appliquer en couches fines et attendre le séchage entre 2 couches (nous consulter pour de plus amples informations).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Emulsion de bitume et fibres naturelles
<i>Aspect :</i>	Pâteux
<i>Couleur :</i>	Noir (frais : marron), gris, vert, rouge et ardoise
<i>Consistance :</i>	Pâteux - liquide (produit thixotrope)
<i>Extrait sec :</i>	54 ±1
<i>Densité :</i>	1,05
<i>pH :</i>	9 (dilué dans 10 % d'eau)
<i>Point éclair :</i>	Néant (produit en phase aqueuse)
<i>Viscosité :</i>	Produit thixotrope (1 à 10 Pa.s)
<i>Pouvoir couvrant :</i>	Important
<i>Temps de séchage :</i>	Hors poussière : 1 à 3 heures - hors d'eau : 12 à 24 heures
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 45°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 40°C à + 90°C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Frais : à l'eau / Sec : aux solvants pétroliers
<i>Miscibilité :</i>	Ciment, sable, gravier, etc.
<i>Perméabilité à la vapeur d'eau :</i>	1 g/m ² /24 h pour un écran de 3 kg/m ² (Norme NFX - 41001)
<i>Fluage :</i>	Nul quelle que soit la température
<i>Adhérence :</i>	Parfaite sur support propre et préparé
<i>Résistance :</i>	- Eau, alcool, alcalis et acides très dilués, solutions salines. - Ne résiste pas aux huiles, aux hydrocarbures et aux solvants pétroliers

PROCÈS VERBAUX – RÉFÉRENCES

Produit à base de NOIR PATEUX FONDATION classé M1 au feu (PV du CSTB n° 83 19836).



web

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 – Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes (exemptes de particules non adhérentes, de rouille, de graisse, de boue, de poussière, etc.).

2 – Mise en œuvre

Remuer le produit avant l'emploi (sauf pour le collage).

NOIR PATEUX FONDATION FIBRE s'applique à froid à la brosse, au gant ou au pistolet.

3 – Application

D'une manière générale, il faut toujours appliquer en couche fine en évitant les « surépaisseurs » et en laissant sécher entre chaque couche.

- Collage provisoire

* Appliquer à la truelle 1 couche pure sur toute la surface et la tranche de l'isolant.

* Poser immédiatement les plaques sur l'écran d'étanchéité et les fixer par les moyens mécaniques habituels. Si une 2ème épaisseur d'isolant est prévue, procéder de la même manière 24 heures après la 1ère épaisseur.

- Revêtement des calorifuges en protection

* Appliquer 1 couche de NOIR PATEUX FONDATION FIBRE diluée à 20% d'eau (0,5 kg par m²).

* Appliquer successivement 2 ou 3 couches croisées de NOIR PATEUX FONDATION FIBRE pures (0,8 à 0,9 kg par m² par couche).

* Consommation totale : 3 kg par m².

- Ragréage bitumineux

* Pour une application en épaisseur, il est impératif d'appliquer au minimum 5 couches (0,5 kg par m² et par couche) en laissant sécher entre les couches.

* S'il se forme des fissures par retrait, il suffit d'appliquer une nouvelle couche de NOIR PATEUX FONDATION FIBRE pour combler ces fissures.

4 – Consommation

Variable selon les applications de 0,7 à 0,9 kg par m² et par couche, soit un total de 2 à 3 kg par m².

5 – Finition

Peinture non solvantée pour la décoration et la protection contre les rayons UV (PROTECTION ISOLATION ALUMINIUM).

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Bien mélanger avant l'emploi (sauf pour le collage). Sur matériaux poreux, appliquer préalablement une couche de NOIR PATEUX FONDATION FIBRE diluée à 50 % d'eau. Ne jamais chauffer NOIR PATEUX FONDATION FIBRE. Toujours appliquer en 3 couches fines et ne pas dépasser 1 kg par m² par couche (épaisseur 1 mm). Si des mouvements du support sont à craindre et afin de renforcer la protection, appliquer, dans la première couche de NOIR PATEUX FONDATION FIBRE, un tissu en fibre de verre. NOIR PATEUX FONDATION FIBRE craint le gel. Ne jamais appliquer sur support gelé. N'appliquer NOIR PATEUX FONDATION FIBRE que par température supérieure à + 5°C. Pour diluer NOIR PATEUX FONDATION FIBRE n'employer que de l'eau propre et froide. Humidifier bétons et maçonneries avant l'application de NOIR PATEUX FONDATION FIBRE. Laisser sécher entre chaque couche.



web

Ininflammable avant et après application - Ne risque pas de propager la flamme. Exempt de tout produit toxique et de solvant.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : ne craint pas le stockage prolongé, deux ans en emballage d'origine fermé.

Stocker NOIR PATEUX FONDATION FIBRE « standard » à l'abri du gel. NOIR PATEUX FONDATION FIBRE "hiver" contient un antigel le protégeant jusqu'à - 15°C.

TEINTE

Noir, gris, vert, rouge et ardoise.

CONDITIONNEMENTS

Pot : 5 Kg et 10 Kg.

Tonnelet : 17 Kg et 30 Kg.

Fût : 215 Kg.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2023.



web