Fixateur primaire revêtement sol laque epoxy

Fixateur revêtement sol laque epoxy est un primaire d'imprégnation qui adhère très fortement sur de nombreux supports : mortier, béton, brique, pierre, métaux, bois, verre, matériaux synthétiques.

Marque : MATERIAUX-PRODUITS.COM
Référence : FIXAT70

Prix : 51,84€

Options disponibles :
Conditionnement : Kit en pot de 1 Kg, Kit de 2.5 Kg (+ 63,00€), Kit en seau de 5 Kg (+ 127,92€), Kit en seau de 10 Kg (+ 260,64€), Kit de 20 Kg (Pour Professionnel) (+ 542,04€)

Critères associés :
QUOI ? : Bétons durcis, Bétons frais, Mortiers, Mur béton, Mur ciment, Murs, Murs de fondation en béton, Murs intérieurs, Résines, Sol béton, Sol bois, Sol ciment, Sols, Sols avant application d'un revetement d'étanchéité, Sols industriels, Sols sportifs

DESCRIPTION
DESCRIPTIF DU **FIXATEUR PRIMAIRE REVÊTEMENT SOL LAQUE ÉPOXY**

Ce **Liant** pur **époxydique**, sans solvant à deux composants est un **Primaire d'Imprégnation** qui adhère très fortement sur de nombreux supports : mortier, béton, brique, pierre, métaux, bois, verre, matériaux synthétiques, etc...

Il a un pouvoir de pénétration qui en fait le Primaire idéal avant l'application de nos REVÊTEMENTS ÉPOXY.

Insensible à l'humidité de l'air, ce **Fixateur** améliore la cohésion et les performances mécaniques du support, résiste aux agents chimiques usuels et durcit sans retrait.

AVANTAGES DU FIXATEUR PRIMAIRE REVÊTEMENT SOL LAQUE ÉPOXY

• Augmente la résistance du support et du revêtement fini
• Supprime les effets de bullage
• Sans retrait
• Permet le ragréage des surfaces
• Puissant primaire de fixation et d'adhérence
• Très simple d'application

• Fabriqué en France

DOMAINES D'APPLICATION DU FIXATEUR PRIMAIRE REVÊTEMENT SOL LAQUE ÉPOXY

Ce produit s'utilise comme **Couche d'Adhérence, Primaire d'Imprégnation et Fixateur** pour :

- Toutes Résines telles que REVÊTEMENTS ÉPOXY

- Mortiers tels que ÉTANCHÉITÉ SOUPLE BASSIN RÉSERVOIR sur bétons

- Mortiers époxydiques tels que MORTIER ÉPOXY COLORÉ AUTOLISSANT POUR SOLS.

Ce **Fixateur** permet également des collages jointifs sans épaisseur : collage de béton frais sur béton ancien, collage par couche mince de béton durci sur béton durci, accrochage d'enduits au mortier de ciment sur béton, fer ou bois.

Il s'utilise aussi comme couche de protection des bétons contre les agressions des produits chimiques.

Pour finir, ce produit peut également être utilisé en injection dans les fissures des bétons afin d'en reconstituer le monolithisme.

CARACTERISTIQUES

Composition :

Kits époxy pré dosé comprenant :

- la résine époxy A (incolore)

- le durcisseur B (ambré)

Rapport du mélange R/D :

2/1 en poids et en volume

Aspect :

Liquide

Consistance :

Visqueux

Viscosité :

Environ 600 mPa.s

Couleur :

Incolore ambrée

Extrait sec :

100 %

Densité :

1,02 à 20°C

pH :

Non concerné

Point éclair :

Résine A : + 98°C Durcisseur B : + 108°C

Pouvoir couvrant :

Très important

Temps de séchage :

Hors poussière : 4 heures

Délai entre couches : 6 à 12 heures

Temps d’utilisation après mélange :

45 minutes (pour 0,1 kg à 20°C)

Températures limite d’application :

+ 10°C à + 50°C

Limite de température de service :

- 20°C à + 70°C

Solubilité et nettoyage des outils :

DILUANT PEINTURE ÉPOXY

Perméabilité à la vapeur d’eau :

Nulle

Miscibilité :

Sable, gravier

Fluage :

Nul

Résistance à l'arrachement - Adhérence :

Béton: 10,45 Mpa, Carrelage : 4,6 Mpa, Métal : 3,3 Mpa, Bois : 3,3 Mpa

Résistance :

Les résistances mécaniques sont proches de leur maximum au bout de 4 jours

CONSEILS D'EMPLOI
CONSEILS D'EMPLOI DU FIXATEUR PRIMAIRE REVÊTEMENT SOL LAQUE ÉPOXY

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

Préparation des sols en ciment :

• Sols neufs : attendre 28 jours, neutraliser la surface avec NETTOYANT DÉGRAISSANT ACIDE POUR PRÉPARATION DE SUPPORT, rincer à grande eau et après séchage, passer l’aspirateur et appliquer.

• Sols anciens : sabler ou décaper soigneusement les anciennes peintures non adhérentes, lessiver les sols et neutraliser avec NETTOYANT DÉGRAISSANT ACIDE POUR PRÉPARATION DE SUPPORT, rincer à grande eau et après séchage, passer l’aspirateur et appliquer.

• Supports métalliques :

Décaper les pièces métalliques par grenaillage ou sablage.

Laver ensuite à l’alcool à brûler et après séchage appliquer un « passivant ».

Appliquer enfin ce Fixateur.

• Supports synthétiques (polyester, époxy, etc.) :

Poncer légèrement les surfaces pour créer une micro-rugosité.

Dépoussiérer et appliquer.

2 - Mise en oeuvre

La mise en oeuvre se fera en couche mince à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet pulvérisateur.

Ce Fixateur pour Peinture Époxy est livré en kit pré dosé :

Vider complètement le durcisseur (B) dans la résine (A). Mélanger les 2 composants pendant 3 à 5 minutes à l'aide d'un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation. Laisser reposer le mélange entre 5 et 10 minutes.

3 - Application

L'application se fera en couche mince.

A 20 °C attendre entre 8 heures et 12 heures maximum pour appliquer la couche suivante.

Dans le cas d'une reprise de bétonnage l'application se fera pendant que cette couche est encore « poisseuse » (à 20°C entre 6 et 8 heures maximum).

4 - Finition

Systeme Époxy tels que REVÊTEMENTS ÉPOXY

CONSOMMATION
CONSOMMATION DU **FIXATEUR PRIMAIRE REVÊTEMENT SOL LAQUE ÉPOXY**

0,25 à 0,30 Kg par m² variable selon la porosité du support.

Télécharger la Fiche Technique en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown

Télécharger la Fiche de Données de Sécurité en cliquant sur l'icône PDF

Image not found or type unknown

Lien vers la fiche du produit